



耐特 NYTEX COMPOSITES CO., LTD.
 耐特科技材料股份有限公司

TEL:02-26963366 FAX:02-26963399
<http://www.nytex.com.tw>

產品資訊

Product Information

NYLOY® PG-0220B

• PP • 20% 玻纖強化級 • 黑色

| 性質 | PROPERTY | 測試方法 METHOD | 單位 UNIT | 結果(數據) RESULT |
|---------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| 機械特性 | MECHANICAL | | | |
| 抗張強度 | Tensile Strength | ASTM D638 | psi | 7112.38 |
| 斷裂伸長率 | Elongation | ASTM D638 | % | 4 |
| 抗折強度 | Flexural Strength | ASTM D790 | psi | 11379.8 |
| 抗折彈性係數 | Flexural Modulus | ASTM D790 | psi | 419631.6 |
| 衝擊強度 | IZOD Impact, Notched 1/8" 73.4°F | ASTM D256 | ft-lb/in | 1.2 |
| | IZOD Impact, Notched 1/8" -4°F | ASTM D256 | ft-lb/in | - |
| 硬度 | Hardness Rockwell R Scale | ASTM D785 | - | - |
| | Hardness Shore D | ASTM D2240 | - | - |
| 熱特性 | THERMAL | | | |
| 熱變形溫度 | Heat Deflection Temp | ASTM D648 | | |
| | 264 psi | | °F | - |
| | 66 psi | | °F | - |
| 電氣特性 | ELECTRICAL | | | |
| 耐電弧 | Arc Resistance | ASTM D495 | sec | - |
| CTI(溶液 A 型) | CTI,solution A | IEC 60112 | - | - |
| 其他 | OTHER | | | |
| 密度 | Density | ASTM D792 | lb/in ³ | 0.0332 |
| 模收縮率 ⁽²⁾ | Mold Shrinkage | ASTM D955 | x10 ⁻³ mm/mm | 0.3~0.5 |
| 含水率 | Moisture Contents | - | % | - |
| 耐燃性 | Flammability | UL-94 | 1/16 in | - |
| | | UL-94 | 1/8 in | - |
| 附註 | REMARK | | | |
| | (1)本物性表為典型測試值，僅供參考，不作為正式質保承諾。 | | | |
| | (2)平行于流動方向的模收縮率，測試試片尺 129×12.7×3.2mm。 | | | |